

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### CLEANER X3 (προϊόν SINMAST)

Ειδικός Διαλύτης Καθαρισμού – Ενεργοποιητής

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Cleaner X3 είναι ένα άχρωμο - διαυγές, διαλυτικό υγρό που αποτελείται από οργανικούς διαλύτες, ελεύθερο από ελαιώδεις ουσίες. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό εργαλείων και εξαρτημάτων αμέσως μετά τη χρήση εποξειδικών και/ή ρητινών κλπ., καθώς επίσης λειτουργεί και ως ενεργοποιητής – καθαριστικό υγρό των ανθρακοελασμάτων της σειράς S&P CFK 150/2000 και S&P CFK 200/2000 όπως και της εύκαμπτης ταινίας Sinflex H strip του συστήματος αρμοκάλυψης Sinflex H system.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν οικονομικό.
- Ευκολία εφαρμογής.

#### ΧΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό των εργαλείων και των εξαρτημάτων εφαρμογής αμέσως μετά τη χρήση εποξειδικών ρητινών και λοιπά.
- Για τον καθαρισμό από πλαιπάλη ανασυσκευασίας και την ενεργοποίηση των ελασμάτων ινών άνθρακα της σειράς S&P CFK 150/2000 και S&P CFK 200/2000.
- Για τον καθαρισμό και την ενεργοποίηση της εύκαμπτης ταινίας hypalon, Sinflex H strip, που αποτελεί μέρος του συστήματος αρμοκάλυψης Sinflex H system.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία 3 kg και 15 kg.

#### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται ανάλογα με την επιφάνεια αναφοράς προς καθαρισμό.

Ενδεικτική κατανάλωση για την εφαρμογή του σε ανθρακοελάσματα FRPs/ ΙΟΠ :

ΕΙΔΟΣ	Πλάτη αναφοράς βάσει εξεταζόμενων διατομών ελάσματος				
S&P CFK	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
CLEANER X3	~30-35 gr/m	~40-45 gr/m	~55-60 gr/m	~65-70 gr/m	~80-85 gr/m

Ενδεικτική κατανάλωση για την εφαρμογή του σε ταινία Hypalon :

ΕΙΔΟΣ	Πλάτη αναφοράς ταινίας ως άνω			
SINFLEX H Strip	100 mm	125 mm	200 mm	250 mm
CLEANER X3	~35-40 gr/m	~45-50 gr/m	~70-80 gr/m	~90-100 gr/m

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στα αρχικά, σφραγισμένα δοχεία σε ξηρές συνθήκες σε περιβάλλον προστατευμένο και δροσερό, σε θερμοκρασίες μεταξύ +5° C έως + 30° C, μακριά από την υγρασία, την άμεση έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και παγετό.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΧΡΗΣΗ

Απλώστε μικρή ποσότητα διαλυτικού υγρού σε καθαρό πανί ή στουπί. Αμέσως μετά τρίψτε πολύ καλά τις επιφάνειες προς καθαρισμό (ανθρακόλαμες S&P CFK ή την hyralon ταινία Sinflex H strip), με ιδιαίτερη επιμέλεια. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν τουλάχιστον για περίπου 20-30 λεπτά (για θερινή ή χειμερινή περίοδο αντίστοιχα), πριν εφαρμόσετε την εποξειδική πάστα προσαρμογής των δύο συστημάτων ανωτέρω που ακολουθεί.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να χρησιμοποιείτε μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια χρήσης του προϊόντος όπως γάντια, γυαλιά και ιματισμό εργασίας.
- Μην αφήνετε τα δοχεία εκτεθειμένα στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική σύνθεση προϊόντος :	Υγρός οργανικός διαλύτης
Εμφάνιση / Απόχρωση :	Άχρωμο υγρό, διαυγές
Ειδικό βάρος (στους +20 °C) :	~0,805 ± 0,01 kg/lt
Σημείο βρασμού :	+79 °C με +80,5 °C
Σημείο ανάφλεξης :	-4 °C
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης :	+515 °C
Υδατο-διαλυτότητα :	250 gr/lt (στους +20 °C)
Ρυθμός εξάτμισης :	3,7 (ASTM D 3539)

\* Παρακαλούμε όπως μας συμβουλευέστε ή να μας ενημερώνετε για κάθε ασυνήθιστη εφαρμογή.

### ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τους διαλύτες γενικότερα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και λοιπά ευαίσθητα σημεία του σώματος. Να προστατεύετε τα μάτια, τα χέρια και το δέρμα με γυαλιά, γάντια και ρούχα εργασίας αντίστοιχα. Συνιστούμε να χρησιμοποιούνται γυαλιά, γάντια και προστατευτικές κρέμες. Σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με τα μάτια, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Τέλος, όταν η εφαρμογή του πραγματοποιείται σε κλειστούς χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. Το υλικό δεν είναι προς κατάποση. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Φύλλο Χαρακτηριστικών Ασφαλείας (MSDS) του υλικού.

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την οποία εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας

Αναξαγόρα 4, Τ.Κ. 19400 Κορωπί Αττικής - Τ: 210 6026020, 21 6026024, F: 210 6624568

[sintecno@otenet.gr](mailto:sintecno@otenet.gr)

[www.sintecno.gr](http://www.sintecno.gr)