

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CURCRETE WB (προϊόν SINMAST)

Μεμβράνη ελέγχου επιφανειακής ωρίμανσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CURCRETE WB είναι ένα λευκό υγρό που ψεκάζεται στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος σχηματίζοντας προστατευτική μεμβράνη συντήρησης. Πληρεί την προδιαγραφή ASTM C 309, Τύπος 1, Κατηγορία A

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το CURCRETE WB χρησιμοποιείται για την προστασία φρέσκου σκυροδέματος από επιφανειακή ξήρανση λόγω καιρικών συνθηκών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εμποδίζει την ταχεία εξάτμιση του νερού και την πρόωρη ξήρανση κατά τον κρίσιμο χρόνο της πήξης.
- Περιορίζει τη ρηγμάτωση λόγω συρρίκνωσης.
- Αυξάνει την αντοχή σε κύκλους ψύξης/απόψυξης.
- Μειώνει την ανάγκη για άλλα δύσχρηστα προστατευτικά μέτρα όπως κατάβρεγμα με νερό κλπ.
- Βοηθάει την ομαλή διαδικασία ενυδάτωσης του σκυροδέματος.
- Λευκός χρωματισμός που επιτρέπει την εύκολη διάκριση των επιφανειών όπου έχει εφαρμοστεί από τις υπόλοιπες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναδεύουμε πριν από τη χρήση. Το CURCRETE WB ψεκάζεται σε συμπαγή λεπτή στρώση με τη βοήθεια χειροκίνητου ή αυτόματου ψεκαστήρα πάνω στην επιφάνεια του νωπού σκυροδέματος μόλις αυτό γίνει ύφυγρο (μισή έως δύο ώρες από την σκυροδέτηση). Προστατεύουμε το CURCRETE WB από τη βροχή για 3 ώρες μετά την τοποθέτηση. Η μεμβράνη αποχρωματίζεται μετά από μερικές ημέρες (ανάλογα με την επίδραση του ήλιου), αλλά η επίδρασή της συνεχίζεται για 3-4 εβδομάδες οπότε η μεμβράνη απομακρύνεται μόνη της λόγω χρήσης και καιρικών επιδράσεων. Η εφαρμογή σε υπόστρωμα με λιμνάζοντα νερά πρέπει να αποφεύγεται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μπρεκ και ψεκαστήρες με βούρτσα και βενζίνη.
Δεξαμενές 1000 kg, βαρέλια 200 kg, δοχεία 20 kg.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 6 μήνες στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες αποθηκεύσεως από 5°C έως 35°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Κατανάλωση 200-300 gr/m² ανάλογα με την ισχύ του ανέμου και την υγρασία-θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά και την απορροφητικότητα και την αδρότητα του υποστρώματος.
- Για εκτεταμένες επιφάνειες συνιστάται η χρησιμοποίηση αυτομάτων κινητών ψεκαστήρων.
- Μη χρησιμοποιείτε το CURCRETE WB σε επιφάνειες που θα επανατοποθετηθεί σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία.
- Το CURCRETE WB πρέπει να ψεκάζεται και να μην τοποθετείται με πινέλο.
- Σε εξαιρετικά θερμά κλίματα, ή όταν κρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, ενδείκνυται να τοποθετούνται αντηλιακά στέγαστρα πάνω από αυτοκινητοδρόμους ή διαδρόμους αεροδρομίων.
- Η έγκαιρη εφαρμογή του CURECRETE WB θα μειώσει την πλαστική συρρίκνωση, μειώνοντας την ποσότητα του εξατμιζόμενου νερού από τη μάζα του σκυροδέματος. Εν γένει, τα πρόσμικτα ελέγχου εξάτμισης νερού δεν μπορούν να αποτρέψουν τη δημιουργία ρηγματώσεων που μπορεί να είναι αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης συστολής ξήρανσης του σκυροδέματος. Για το λόγο αυτό, συνιστάται σωστός σχεδιασμός αρμών διαστολής και ελέγχου συρρίκνωσης, καθώς και τήρηση των σχετικών κανονισμών παραγωγής και συντήρησης σκυροδέματος.
- Μέτρα προστασίας προσωπικού απαραίτητα κατά την εφαρμογή

- Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας

Αναξαγόρα 4, Τ.Κ. 19400 Κορωπί Αττικής - Τ: 210 6026020, 21 6026024, F: 210 6624568
sintecno@otenet.gr www.sintecno.gr