

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINBITUM RUBBER (προϊόν SINMAST)

Ελαστομερές, Ασφαλτικό Γαλάκτωμα Χωρίς Διαλύτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Sinbitum Rubber είναι ένα ασφαλτικής βάσης, ελαστομερές γαλάκτωμα χωρίς διαλύτες, τροποποιημένο με πολυμερή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προϊόν εύκολο στην εφαρμογή
- Άοσμο, φιλικό προς το χρήστη – Δεν περιέχει διαλύτες – Μη τοξικό
- Οικονομικό προϊόν έτοιμο προς χρήση
- Εξαιρετη πρόσφυση σε ποικιλία υποστρωμάτων
- Σχηματίζει ελαστομερή μεμβράνη με δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων, ανθεκτική σε νερό, υγρασίες, αραιά οξέα και βάσεις
- Ανθεκτικό επίσης σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων, εδαφικά οξέα και οξέα ριζών
- Μη αναφλέξιμο

ΧΡΗΣΗ

Το Sinbitum Rubber μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγανοποίηση στοιχείων οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, οπτόπλινθος ή τσιμεντόπλινθους, σε εφαρμογές όπως :

- Στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων και θεμελιώσεων
- Οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών σκυροδέματος εν γένει
- Τοίχων αντιστήριξης πριν τη διαδικασία των επιχώσεων
- Προστασία βατών ή κεκλιμένων δωματίων (ως φράγμα υγρασίας)
- Προστασία καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων και υδρορροών
- Κατάλληλο επίσης για την προσαρμογή και επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε χώρους υπόγειων και σε δώματα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Το Sinbitum Rubber αποτελεί παχύρρευστο γαλάκτωμα σε μορφή πολτού, σε καστανό-μαυρη απόχρωση.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 300 – 500 gr/ m² ανά στρώση εφαρμογής.

Η κατανάλωση εξαρτάται από την υφή της επιφάνειας αναφοράς, το πορώδες και την αδρότητα του υποστρώματος. Συστήνεται η εφαρμογή σε 2 χέρια τουλάχιστον σε διασταυρούμενες επάλληλες στρώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η επιφάνεια προς εφαρμογή πρέπει να είναι ξηρή, σταθερή, στεγνή και καθαρή χωρίς σκόνες, ρύπους, εξανθήματα – αλατώσεις, βρύα και λειχήνες ή ελαιώδεις - λιπαρές ουσίες (λάδια, λίπη γράσα κλπ.). Εύθρυπτα στοιχεία μειωμένων αντοχών, σκουριά κλπ., θα πρέπει να απομακρυνθούν δια χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (π.χ. υδροβολή μέσης ή υψηλής πίεσης), και τα φθαρμένα τμήματα να αποκατασταθούν με επισκευαστικά κονιάματα της σειράς Microbeton BS.

Η εφαρμογή του προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί με βούρτσα. Η πρώτη στρώση του προϊόντος (αστάρι) μπορεί να αραιωθεί έως και περίπου 30% με νερό. Επόμενες στρώσεις εφαρμόζονται χωρίς αραιώση.

Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων, 5-12 ώρες περίπου, σε κανονικές συνθήκες σχετικής υγρασίας (Σ.Υ. ~50%, θερμοκρασία +20 °C).

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Υλικό που έχει σκληρυνθεί και/ή ωριμάσει αφαιρείται μηχανικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος, σε περίπτωση υποστρωμάτων με μεγάλη απορροφητικότητα, είναι δυνατή η αραιώση ακόμα και των κύριων στρώσεων κατά 15-20% με νερό.
- Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Προστατέψτε το προϊόν από τη βροχή για περίπου 12 ώρες κατά την ωρίμανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συνθήκες αποθήκευσης / Διάρκεια ζωής : τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, στην αρχική συσκευασία σε ξηρές συνθήκες, μακριά από έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C / +35 °C

ΦΥΣΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή:	Ελαστομερές, ασφαλτικό γαλάκτωμα με πολυμερή
Πυκνότητα (+20 °C):	~0,98 – 1,04 kg/lit (ASTM D 2939/98 & D 1227/95)
Ξηρό υπόλειμμα απόσταξης:	~40-60% κ.β. (ASTM D 2939/98 & D 1227/95)
Περιεκτικότητα σε νερό:	~40-60% κ.β. (ASTM D 2939/98 & D 1227/95)
Στερεό υπόλειμμα (τέφρα):	~30-50% κ.β. Type III (ASTM D 2939/98 & D 1227/95)
Δείκτης βαθμού όξινης (pH):	8
Θερμοκρασία υποστρώματος:	+5 °C / +40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	+5 °C / +40 °C
Ανοιγμένη Επιμήκυνση:	~255% πριν τη γήρανση (ASTM D-412/Test Method A) ~189% μετά τη γήρανση (ASTM D-412/Test Method A)
Ευκαμψία:	Χωρίς εμφάνιση ρηγματώσεων ή αποφλοίωσης
Αντοχή στο νερό:	Χωρίς φουσκάλες ή επαναγαλακτωματοποίηση
Αντοχή στη θέρμανση:	Χωρίς φουσκάλες, πτυχωσεις ή ρευστοποίηση
Ωρίμανση:	~2-3 ημέρες

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας