

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINMALASTIC 27/20 & 27/33 (προϊόν SINMAST)

Ημι-εύκαμπτο σφραγιστικό αρμών μικρού σχετικά πλάτους,
ενισχυμένο με καουτσούκ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ημίξηρος στόκος από:

Sinmalastic 27/20

- Γκρίζο συνδετικό εποξειδικής βάσης, χωρίς διαλυτικό : 80%

- Ειδικό κονίαμα από καουτσούκ : 20%

Sinmalastic 27/33:

- Γκρίζο συνδετικό εποξειδικής βάσης, χωρίς διαλυτικό : 67%

- Ειδικό κονίαμα από καουτσούκ : 33%

Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο AFNOR NF T 30.003: Κατηγορία 1 κλάση 6b.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το **Sinmalastic 27/20** ρευστοποιείται και είναι κατάλληλο κυρίως για χρήση σε οριζόντιους αρμούς ή για επιστρώσεις δαπέδων.
- Το **Sinmalastic 27/33** είναι στόκος κατάλληλος για κάθετους ή επικλινείς αρμούς.
- Οι στόκοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και εφαρμόζονται στην πλειοψηφία των υλικών υποδομής: τσιμέντο, αμμοκονίαμα, πέτρα, τούβλο, αμιαντοτσιμέντο, σίδηρο (λαμαρίνα), ξύλο.
- Η αντοχή τους στη διάτρηση, η εργασιμότητά τους, η χημική τους αδράνεια χαρακτηρίζουν τους στόκους αυτούς ως πρωτοποριακό προϊόν για ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών.
- Διατηρούν, μετά τη σκλήρυνσή τους, μια καλή εργασιμότητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Υλικό πλήρωσης για αρμούς μέσου μήκους (10% της πρακτικής διαστολής), αλλά μπορούν να αντέξουν ισχυρές αντίθετες καταπονήσεις.
- Σε αρμούς για: πλάκες πεζοδρομίων, βιομηχανική χρήση (αποθήκευση, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων), parking, σιλό αεροπλάνων, ρακόρ σωλήνων, κτλ.
- Ως σφραγιστικό μέσο, σε όλο το βάθος του αρμού, σε αρμούς ελέγχου πλαστικής συρρίκνωσης διαμορφωμένων με αρμοκοπή (ψευδο-αρμοί) και λοιπούς αρμούς με μικρό εύρος πλάτους $\leq 15-20$ mm, ενδεικτικά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα συνηθισμένα προληπτικά μέτρα που αφορούν εποξειδικά υλικά και σκληρυντικά τύπου αμίνης: αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τις βλεννογόνους και τα μάτια φορώντας γάντια, γυαλιά.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνθήκες: ελάχιστη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή: +5°C.

- Sinmalastic 27/20: Σε στεγνό υπόστρωμα μπορεί να εγχυθεί κατευθείαν στον αρμό. Σε υγρό υπόστρωμα (όχι σε τρεχούμενο ή υπό πίεση νερό) πρέπει να απλώνεται πάνω σε επικάλυψη αγκύρωσης όπως το Sinmast S2 ή στα υποπροϊόντα (παράγωγα) S2L, S2 wet on wet.
- Sinmalastic 27/33: Είναι πάντα απαραίτητη μια πρώτη αγκίστρωση όπως το Sinmast S2 ή στα υποπροϊόντα (παράγωγα) S2L, S2 wet on wet.

Τρόπος χρήσης: προετοιμασία του προϊόντος:

Ανακατέψτε πολύ προσεκτικά τη ρητίνη και το σκληρυντικό, στις σωστές αναλογίες (αδειάστε καλά τις συσκευασίες με τις έτοιμες δόσεις) σε ένα μίξερ, προσθέστε το κονίαμα από καουτσούκ μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μίγμα. Εγχύστε ή πιέστε τη μάζα που προέκυψε στον αρμό.

Εργαλεία εφαρμογής: σπάτουλα, μεταλλικές ξύστρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το πλάτος του αρμού που θα γεμίσετε:

- Διατομή 1 x 1 cm: 0,100 kg/ml
- Διατομή 2 x 2 cm: 0,400 kg/ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kg - 5 kg

Πριν από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να γνωρίζετε:

- τους γενικούς κανόνες χρήσης (RGE 2)
- έγγραφα σχετικά με τις προηγούμενες χρήσεις, όπως CMO και CPS.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με το προϊόν στους 20°C ή σε δοκιμαστικούς σωλήνες, που έχουν διατηρηθεί για 7 μέρες σε αυτή τη θερμοκρασία, εκτός και αν υπάρχουν αντίθετες ενδείξεις.

Παρακαλούμε να μας συμβουλευθείτε σε περιπτώσεις εφαρμογών που απέχουν από τις παρακάτω συνθήκες (βλέπε δεξιά).

