

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINMASPORT FINAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1-συστατικού, υδατοδιαλυτή βαφή βάσης ακρυλικών ρητινών, πλούσια σε στερεά,για τη βαφή καινούργιων αλλά και για τη συντήρηση των ήδη βαμμένων γηπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων σε επιφάνειες σκυροδέματος και ασφάλτου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΧΡΗΣΕΙΣ

Εύκαμπτη, ελαστική βαφή με δυνατότητα γεφύρωσης τριχοειδών ρωγμών και μικρο-ρηγματώσεων, με εξαιρετική πρόσφυση, με ιδιότητες εξαιρετης ανθεκτικότητας στη φθορά, με αντοχή στη γήρανση και στην απότριψη, καθώς και στις συνθήκες περιβάλλοντος. Μετά την ωρίμανση, δημιουργείται υμένας (ξηρό φιλμ) στεγανός, με χαμηλή ολισθηρότητα. Ιδανικό σε εφαρμογές δαπέδων χώρων άθλησης, αυλές και περιβάλλοντες χώρους κατοικιών, σχολείων κλπ. Είναι φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον (προϊόν ενός συστατικού, βάσης νερού). Προϊόν κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στεγνό στην αφή	60' στους +25°C (50% σχετική υγρασία)
Πλήρης σκλήρυνση	7 ημέρες στους +25°C(και 50% σχετική υγρασία)
Δυνατότητα επαναβαφής	12 ώρες στους +25°C(και 50% σχετική υγρασία)
Εμφάνιση / Σύσταση	Προϊόν 1 συστατικού, Παχύρρευστο υγρό
Ειδικό βάρος	1,35± 0,05Kg/lit.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε πράσινο, κόκκινο, μπλε, λευκό και άλλες κατόπιν παραγγελίας.
Ιξώδες	9000- 11000 mPas στους +23°C , 20RPM
Πρόσφυση σε σκυρόδεμα	2,2Mpa(EN 1542)
Στερεά κατά βάρος	70 ± 5 %
Κατανάλωση	Εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής, την απορροφητικότητα/πορώδες επιφάνειας, τυχόν απώλειες, πάχος εφαρμογής. Ενδεικτικά: 0,25-0,50 Kg/m ² ανά στρώση ως βαφή
Επιταχυνόμενη γήρανση με ακτινοβολία UV (UNI 9922)	1000 ώρες, επιτυχώς
Τρόπος εφαρμογής	Με ρολό, με ρακλέτα ή με πιστόλι ανάερου ψεκασμού (airless-spray).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια προς εφαρμογή θα πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη, γράσα και σαθρά υλικά. Η μέγιστη επιτρεπτή υγρασία του υποστρώματος να είναι $\leq 4\%$ και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τουλάχιστον $+3^{\circ}\text{C}$ πάνω από το σημείο υγροποίησης και από $+5^{\circ}\text{C}/ +35^{\circ}\text{C}$ τόσο για το περιβάλλον όσο και για το υπόστρωμα. Σε νέο σκυρόδεμα συνίσταται ωρίμανση τουλάχιστον 28 ημέρες πριν την εφαρμογή.

Δεν προτείνεται αραίωση. Εφαρμογή με ρακλέτα, ρολό ή με ψεκασμό. Συνίσταται η εφαρμογή σε 2 στρώσεις. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επιπλέον βαθμός αντιστοιχισμένης μπορεί να προστεθεί χαλαζιακή άμμος κοκκομετρίας 0,1-0,4 mm σε ποσοστό έως 30% κατά βάρος εντός του δοχείου.

Για εφαρμογή σε σκυρόδεμα και άσφαλτο συνίσταται η χρήση του ασταριού S2 WB (Εποξειδικό αστάρι νερού). Επισκευές στο υπόστρωμα, πλήρωση κενών και επιφανειακές εξομαλύνσεις μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων επισκευής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σε πλαστικά δοχεία 3, 10, 20kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες $+5^{\circ}\text{C} / +30^{\circ}\text{C}$ μακριά από την υγρασία, την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή και τον παγετό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό. Υλικό το οποίο έχει σκληρύνει αφαιρείται με μηχανικά μέσα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας των συνθετικών ρητινών.

MSDS

Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Φυλλαδίου Ασφαλείας (MSDS) πριν την εφαρμογή.

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την οποιαδήποτε εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας

Αναξαγόρα 4, Τ.Κ. 19400 Κορωπί Αττικής- T: 2106026020, 216026024, F: 2106624568

sintecno@otenet.gr www.sintecno.gr