

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINTOCRETE H (προϊόν SINMAST)

ΣΗΜΑΝΣΗ CE / EN 1504-6 & EN 1504-3 / Class R4

Ένα μη συρρικνούμενο, υψηλών αντοχών, χυτού τύπου κονίαμα, για πακτώσεις ακριβείας και δομικές επισκευές σκυροδέματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SINTOCRETE H είναι ένα προ-συσκευασμένο τσιμεντοειδές κονίαμα, το οποίο όταν αναμιγνύεται με νερό δημιουργεί ένα ρεοπλαστικό, μη συρρικνούμενο, υψηλών αντοχών κονίαμα, κατάλληλο για πακτώσεις ακριβείας, αλλά και δομικές επισκευές σκυροδέματος.

Το πάχος εφαρμογής του για πακτώσεις ακριβείας κυμαίνεται μεταξύ 10-80mm και για δομικές επισκευές μεταξύ 10-50mm.

Το SINTOCRETE H πληροί τις απαιτήσεις του EN 1504-6 για αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού και του EN 1504-3, Κατηγορία R4, για δομικές επισκευές.

Πεδία εφαρμογής

- Ως μη συρρικνούμενο κονίαμα πακτώσεων:

Είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ακριβείας, όπως πακτώσεις μηχανημάτων και αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού.

- Ως κονίαμα δομικών επισκευών:

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές που σχετίζονται με δομικές επισκευές, όπως επισκευές σε δοκάρια και κολώνες σκυροδέματος, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου υφίσταται πολύ πυκνός οπλισμός. Δεν απαιτείται η χρήση μηχανήματος δόνησης για την επίτευξη συμπύκνωσης του κονιάματος

Νερό ανάμιξης

Η απαιτούμενη ποσότητα νερού ανάμιξης για σακί 25 kg κυμαίνεται από 3,0 έως 4,5 lt.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το SINTOCRETE H συσκευάζεται σε σακιά των 25 kg, ανθεκτικά στην υγρασία. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες αποθήκευσης, ο χρόνος ζωής του προϊόντος ανέρχεται στους 12 μήνες, στις αρχικές, κλειστές του συσκευασίες. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν οι σακίοι είναι κατεστραμμένοι.

Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία υποστρώματος

Απομακρύνετε το αποσπασμένο σκυροδέμα ή κονίαμα, με τη χρήση καλεμιού ή άλλων εργαλείων κατάλληλων για την παροχή μιας τραχιάς και υγιούς επιφάνειας. Από την εκτράχυνση του υποστρώματος θα πρέπει να προκύψει μια επιφάνεια πάχους εφαρμογής του κονιάματος τουλάχιστον 10mm. Κόψτε τις άκρες επισκευής κατακόρυφα, σε βάθος επισκευής τουλάχιστον 10mm. Η εργασία αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς το SINTOCRETE H χρειάζεται μια τραχιά επιφάνεια για να έχει καλή πρόσφυση με αυτή. Καθαρίστε το υπόστρωμα από όλα εκείνα τα συστατικά που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την καλή πρόσφυση του προϊόντος σε αυτό, καθώς επίσης και τη σκουριά από τον οπλισμό

Κορεσμός υποστρώματος με νερό

Διαβρέξτε με νερό το υπόστρωμα, που πρόκειται να επισκευαστεί με SINTOCRETE H, για τόσο διάστημα μέχρι να επέλθει πλήρης κορεσμός του, πριν την εφαρμογή του κονιάματος. Απομακρύνετε τυχόν λιμνάζον νερό.

Προετοιμασία και εφαρμογή του κονιάματος

Ελέγξτε ότι έχετε διαθέσιμη όλη την απαιτούμενη ποσότητα SINTOCRETE H για την εφαρμογή σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται 1,95 kg κονιάς για τη λήψη 1lt κονιάματος.

Ανοίξτε τους σάκους SINTOCRETE H, που απαιτούνται για την εφαρμογή σας, λίγο πριν ξεκινήσει η ανάμιξη. Ρίξτε την ελάχιστη προτεινόμενη ποσότητα νερού στο μίξερ, και ξεκινήστε την ανάδευση, προσθέτοντας το SINTOCRETE H γρήγορα και χωρίς διακοπές.

Εάν απαιτείται, προσθέστε νερό μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη σύσταση του προϊόντος, και αναμίξτε ξανά για 2 με 3 λεπτά. Η ποσότητα νερού ανάμιξης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από αυτή που αναγράφεται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος και τη σχετική υγρασία. Σε ζεστά και ξηρά κλίματα μπορεί να απαιτηθούν ελαφρώς υψηλότερες ποσότητες νερού ανάμιξης, ενώ σε κρύες κλιματικές συνθήκες ισχύει το αντίστροφο.

Αναμίξτε το μίγμα για 3 με 4 λεπτά μετά την προσθήκη της συνολικής ποσότητας του SINTOCRETE H, μέχρι να επιτευχθεί ένα ομοιογενές, χωρίς σβώλους μίγμα.

Δεν συνίσταται η μη μηχανική ανάμιξη του SINTOCRETE H, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση υπερβολικών ποσοτήτων νερού. Για μικρά μίγματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανικός αναμικτήρας με ελικοειδή πτερύγια.

Μετά την ανάμιξη του SINTOCRETE H, το κονίαμα συνήθως χυτεύεται σε στεγανά και ανθεκτικά καλούπια και σε επιφάνειες κορεσμένες με νερό, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι λιμνάζον. **Το πάχος εφαρμογής για πακτώσεις ακριβείας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10-80mm και για δομικές επισκευές μεταξύ 10-50mm.** Το κονίαμα θα πρέπει να χυτεύεται από όλα τα ανοίγματα του καλουπιού, ώστε η συμπύκνωση να γίνεται σωστά και να είναι πλήρης.

Για πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων, θα πρέπει να καθαρίζονται πολύ καλά τα βλήτρα και το κάτω μέρος της πλάκας έδρασης από λάδια, γράσα και σκόνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μπορεί να επηρεάσει τη σωστή ενυδάτωση του τσιμέντου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κατασκευαστεί τρύπες για την αποδέσμευση του αέρα στην πλάκα έδρασης. Τοποθετείστε, ευθυγραμμίστε και επιπεδώστε το προς πάκτωση μηχάνημα, εξασφαλίζοντας ότι αυτή θα είναι η τελική θέση τοποθέτησής του. Το υπόστρωμα σκυροδέματος θα πρέπει να κορεστεί με νερό για τουλάχιστον 6 ώρες πριν την εφαρμογή του κονιάματος. Τυχόν λιμνάζον νερό θα πρέπει να απομακρυνθεί πριν την χύτευση του κονιάματος στα καλούπια.

Συντήρηση του κονιάματος

Όλες οι εκτεθειμένες στον αέρα επιφάνειες θα πρέπει να διατηρούνται υγρές, για τουλάχιστον 48 ώρες, ειδικά σε περιβάλλοντα ζεστά και ξηρά.

Επίδραση της θερμοκρασίας

Το SINTOCRETE H μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής, είναι μεταξύ 5°C και +35°C.

Ωστόσο, αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι αρκετά χαμηλή (+5 έως +10°C), οι αντοχές αναπτύσσονται με πιο αργό ρυθμό.

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι αρκετά υψηλή (>+ 30°C), η εργασιμότητα του προϊόντος μειώνεται. Επίσης, σε περίπτωση μη σωστής συντήρησης του προϊόντος, υπάρχει κίνδυνος γρήγορης εξάτμισης του νερού και παρουσίας ρωγμών στην τελική επιφάνεια εφαρμογής του.

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέθοδος ελέγχου | Σύμφωνα με EN 1504-3, Κατηγορία R4 |
|---|--------------------|--|
| Θλιπτική Αντοχή | EN 12190 | ≥45 Mpa |
| Περιεκτικότητα σε χλωριόντα | EN 1015-17 | ≤0,05% |
| Αντοχή πρόσφυσης σε εξόλκευση | EN 1542 | ≥2.0 Mpa |
| Αντοχή σε ενανθράκωση | EN 13295 | dk≤ control concrete (MC(0.45)) |
| Μέτρο ελαστικότητας | EN 13412 | ≥ 20Gpa |
| Προσδιορισμός αντοχής σε συστολή / διαστολή | EN 12617-4 | ≥2.0 Mpa |
| Αντίσταση στην τριχοειδή απορρόφηση | EN 13057 | < 0,5 Kg/m ² h ^{0,5} |
| Αντίδραση σε φωτιά | EN 1504-3 παρ. 5.5 | A1 |
| Επικίνδυνες ουσίες | EN 1504-3 παρ. 5.4 | Σύμφωνα με 5.4 |

| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Μέθοδος ελέγχου | Σύμφωνα με EN 1504-6 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Δοκιμή εξόλκευσης | prEN 1881 | ≤ 0.6 mm σε φορτίο 75KN |
| Περιεκτικότητα σε χλωριόντα | EN 1015-17 | ≤ 0,05% |
| Αντίδραση σε φωτιά | EN 1504-6 παρ. 5.4 | A1 |
| Επικίνδυνες ουσίες | EN 1504-6 παρ. 5.3 | Σύμφωνα με 5.3 |

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας