

## ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### WAM 101 WR

Διαστελλόμενο κορδόνι ειδικής σύνθεσης

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαστελλόμενο κορδόνι ειδικής σύνθεσης νατριούχου μπεντονίτη, υψιμοριακού πολυίσοπροπυλενίου και  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , ορθογωνικής διατομής επικαλυμένο με ειδικό υμένα προστασίας, ο οποίος διασπάται με την αλκαλικότητα του σκυροδέματος και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία διόγκωσης.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Στεγανοποίηση κατασκευαστικών αρμών
- Στεγανοποίηση αρμών χύτευσης στο σκυρόδεμα
- Στεγανοποίηση αρμών μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαστάσεις	18 x 24 mm
Πυκνότητα	1,76 kg/lt
Βάρος	730 gr/m
Ικανότητα διόγκωσης σε αλκαλικό περιβάλλον	>400%
Χρώμα	Γκρι σκούρο

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή αντίσταση σε υδροστατική πίεση, ίση με 7 bar (70 m ύψος στήλης νερού)
- Διογκώνεται ακόμα και σε υφάλμυρο νερό
- Δεν επηρεάζεται από το νερό της βροχής
- Μη τοξικό
- Εύκολο στην τοποθέτηση

#### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το WAM 101 WR τοποθετείται στη μέση του κατασκευαστικού αρμού και απαιτείται ελάχιστη επικάλυψη σκυροδέματος 8 εκ. Η προσαρμογή του WAM 101 WR στην επιφάνεια πραγματοποιείται με καρφίδες ανά περίπου 30 εκ. Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεταλλικό πλέγμα στήριξης.

Το WAM 101 WR δεν είναι κατάλληλο για αρμούς διαστολής.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε ρολά 5 m (6 ρολά / κιβώτιο)

## ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

Τουλάχιστον 2 χρόνια στην αρχική συσκευασία και αποθηκευμένο σε προστατευμένες συνθήκες

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας, αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας