



SINTECNO®

Από το 1978



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

CURCRETE (προϊόν SINMAST)

Μεμβράνη ωρίμανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CURCRETE είναι μία έτοιμη προς χρήση, σε διαλυτική βάση, υγρή μεμβράνη. Εφαρμόζεται επάνω σε επιφάνειες τσιμέντου με σκοπό να επιβραδύνει την απώλεια του νερού κατά την διάρκεια της σκλήρυνσης.

Το CURCRETE είναι μεμβράνη ωρίμανσης, καθαρός τύπος, σύμφωνα με το ASTM C – 309 – 81 , TYPE 1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σκληρυντική απόδοση : Πάνω από 90 % (ASTM C 156 – 80 a , UNI 0004 81) .
- Υψηλή πρόσφυση στο πρόσφατο τοποθετημένο τσιμέντο.
- Αρχίζει κατάρρευση της μεμβράνης μετά από 20 ημέρες από την εφαρμογή. Τέλεια αποσάρθρωση συμβαίνει μετά μερικούς μήνες, εξαρτάται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες, όπως τον καιρό, την κυκλοφορία κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το CURCRETE εφαρμόζεται πάνω στην επιφάνεια με βούρτσα, ρολό ή σπρέι μόλις το νερό πάνω στην επιφάνεια έχει εξαφανισθεί.

Μην εφαρμόζετε το CURCRETE πάνω σε ξηρές επιφάνειες τσιμέντου. Αν είναι απαραίτητο ψεκάστε με νερό.

Εφαρμόζετε σε καλά αερισμένες περιοχές. Χρησιμοποιήστε πλαστικά γάντια. Κρατήστε το CURCRETE μακριά από πηγές θέρμανσης και φλόγες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η αναλογία εφαρμογής που συνιστάται για το CURCRETE είναι 150 – 200 gr/m².

Η συμβουλή ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή , είτε προφορική ή γραπτή ή μέσω δοκιμών , δίνεται με βάση τις γνώσεις μας , πάντως είναι μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση , επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων .

Εφαρμογή , χρήση και επεξεργασία των προϊόντων λαμβάνει χώρα πέρα από τον έλεγχό μας , γι' αυτό είναι δική σας ευθύνη

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Θεσσαλονίκης 65 Μοσχάτο 183 46 Αθήνα Τηλ.: 210 4823516, 210 4820589 Fax.: 210 4811501
e-mail: sintecno@otenet.gr web: www.sintecno.gr