

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINETOL S

Υγρό πρόσθετο αντικατάστασης του ασβέστη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στα τσιμεντοκονιάματα πρέσας και χειρός
- Μη τοξικό – Δεν προκαλεί εγκαύματα
- Αύξηση εργασιμότητας και συγκολλητικότητας
- Αύξηση αντοχών και μείωση ρηγματώσεων
- Καθαριότητα στην οικοδομή
- Σημαντική οικονομία
- Δεν προσβάλλει τα μέταλλα
- Ευκολία στην μεταφορά , αποθήκευση και χρήση
- Μηδενίζει την πιθανότητα εμφάνισης “πεταλίδων ”
- Μείωση υδατοαπορροφητικότητας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

ΒΗΜΑ 1^ο

Προσθήκη 2/3 του συνολικού νερού.

Προσθήκη του SINETOL S και ανάμιξη για τουλάχιστον 2 λεπτά.

Προσθήκη 2 – 3 φτυαριών άμμου για καλύτερη ανάδευση .

ΒΗΜΑ 2^ο

Προσθήκη άμμου, τσιμέντου και υπόλοιπου νερού

Ανάμιξη για περίπου 3 λεπτά

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

50 γραμμάρια SINETOL S ανά 25 κιλά τσιμέντου για κονιάματα τοιχοποιίας, πλακοστρώσεων και μαρμαροστρώσεων

75 γραμμάρια SINETOL S ανά 25 κιλά τσιμέντου για σοβάδες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση χρήσης άμμου θαλάσσης, απαιτείται αυτή να είναι πλυμένη.

Η συμβουλή ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή, είτε προφορική ή γραπτή ή μέσω δοκιμών, δίνεται με βάση τις γνώσεις μας, πάντως είναι μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων λαμβάνει χώρα πέρα από τον έλεγχό μας, γι' αυτό είναι δική σας ευθύνη

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας , αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας

Αναξαγόρα 4 , Τ.Κ. 19400 Κορωπί Αττικής - T: 210 6026020, 21 6026024, F: 210 6624568

sintecno@otenet.gr

www.sintecno.gr