

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SINFIX WB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το SINFIX WB είναι ένα ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι βάσεως νερού. Έχει μεγάλη διεισδυτικότητα χάρη στο μικρό μέγεθος των σωματιδίων του (της τάξης των 0,05 μm), ισχυρή πρόσφυση και σταθεροποιεί την επιφάνεια προς βαφή. Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε παλιές, όσο και νέες επιφάνειες από σοβά, τούβλα, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα. Επιπλέον είναι κατάλληλο για χρήση σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πριν την επαναβαφή τους. Είναι άοσμο και φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στεγνό στην αφή	60' στους +20° C (50% σχετική υγρασία)
Δυνατότητα επαναβαφής	4 ώρες στους +20° C (και 50% σχετική υγρασία)
Χρώμα στο δοχείο	Λευκό - Γαλακτώδες
Ειδικό βάρος	1 ± 0,05 Kg/lit.
Κατανάλωση	80-120 γραμμάρια/m ² /στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Ιξώδες	40 ± 0,5 Cp στους +20° C, 60RPM
pH	8 ± 0,5
Τρόπος εφαρμογής	Ρολό - Πινέλο- Ψεκασμός αέρα ή Airless
ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)	Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 g/L.
Αραίωση	Εφαρμογή με αραίωση 1 προς 1 με νερό σε απορροφητικές επιφάνειες (1 μέρος κατά βάρος SINFIX WB προς 1 μέρος νερό). Εφαρμογή με αραίωση 1 προς 2 με νερό για εφαρμογή σε μη απορροφητικές επιφάνειες (1 μέρος κατά βάρος SINFIX WB προς 2 μέρη νερό).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια προς εφαρμογή θα πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη, λάδια, λίπη, γράσα και σαθρά υλικά. Η μέγιστη επιτρεπτή υγρασία του υποστρώματος να είναι $\leq 4\%$ και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τουλάχιστον $+3^{\circ}\text{C}$ πάνω από το σημείο υγροποίησης και από $+10^{\circ}\text{C}$ / $+40^{\circ}\text{C}$ τόσο για το περιβάλλον όσο και για το υπόστρωμα. Σε νέο σκυρόδεμα συνίσταται ωρίμανση τουλάχιστον 28 ημέρες πριν την εφαρμογή.

Σε περίπτωση που η επιφάνεια έχει ίχνη μούχλας ,πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί με το μυκητοκτόνο-αντιμυχλικό MIOSIN, αφού πρώτα καθαριστεί καλά.

Ανακινήστε καλά πριν την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Δοχεία 1 kg, 3 kg ,10 kg, 18 kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες, σε θερμοκρασίες $+5^{\circ}\text{C}$ / $+30^{\circ}\text{C}$ μακριά από την υγρασία, την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή και τον παγετό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Πρέπει να τηρούνται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας των συνθετικών ρητινών.

MSDS

Ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη έκδοση του Φυλλαδίου Ασφαλείας (MSDS) πριν την εφαρμογή.

Οι τεχνικές πληροφορίες, συμβουλές και οι κατευθύνσεις ως αναφορά την τεχνική εφαρμογή και τη χρήση των υλικών της SINTECNO, είτε προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών, παρέχονται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία μας και αποτελούν μόνο μία ένδειξη χωρίς καμία δέσμευση, επίσης σχετικά με πιθανά δικαιώματα τρίτων προσώπων. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων που λαμβάνει χώρα πέραν του ελέγχου μας , αποτελεί ευθύνη των εκάστοτε χρηστών - εφαρμοστών. Οι εφαρμοστές των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα τους, τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλοντος – υποστρώματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εφαρμογής από πλευράς σκοπιμότητας χρήσης. Η SINTECNO διατηρεί το αυθαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της. Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Πριν την όποια εφαρμογή των προϊόντων, οι ενδιαφερόμενοι ή εμπλεκόμενοι πρέπει πάντοτε να ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση του ισχύοντος Τεχνικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος.

Ισχύουν οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Νομικής Κάλυψης της Εταιρείας